




TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541

texim@texim.cz

www.teximtesneni.cz



VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

CR CF49 (Polychloroprenový kaučuk)



Využití:

- dobré fyzikální vlastnosti
- střední odolnost proti povětrnosti, ozónu a ohni (samozhášivý)
- střední odolnost vůči olejům
- nevhodné vůči naftě, benzínu

Technická data:

Barva <i>Color</i>	černá <i>black</i>	
Hustota <i>Density</i>	1,4 g/cm ³	
Tvrdość <i>Hardness</i>	65°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnost v tahu <i>Tensile strenght</i>	≥ 6,0 Mpa	ISO 37
Tažnost <i>Elongation at break (min)</i>	≥ 250%	ISO 37
Strukturní pevnost <i>Tear resistence</i>	≥ 15 N/mm	ISO 34-1
Deformace v tlaku <i>Compression set after 22h at 70°C</i>	≤ 40 %	ISO 815-1
Teplota <i>Temperature</i>	-25°C až + 90°C	

Chemická odolnost

Zředěné kyseliny a zásady	Koncentrované kyseliny a zásady	Ozón	Oleje a uhlovodíky
Střední	Nevhodné	Střední	Střední

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

	<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>		<i>Délka (m)</i>		<i>Hmotnost (kg/m²)</i>	<i>Možnosti (vločky)</i>
1	± 0,3	1400	±2%	20	±2%	1,5	
1,5	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	2,25	
2	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	3	1
3	± 0,3	1400	±2%	10	±2%	4,5	1
4	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	6	1
5	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	7,5	2
6	± 0,5	1400	±2%	10	±2%	9	2
8	± 0,7	1400	±2%	5	±2%	12	2
10	± 1	1400	±2%	5	±2%	15	2
12	± 1	1400	±2%	5	±2%	18	
15	± 1	1400	±2%	5	±2%	22,5	
20	± 1,4	1400	±2%	5	±2%	30	

