



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464


texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

EPDM E569



FOOD SAFE



Využití:

- potravinová pryž EPDM splňující regulace (EC) 1935/2004 a 2023/2006, FDA 21 CFR Part.177 Indirect Food Additives:Polymers. Sec 177.2600
- velmi dobrá teplotní odolnost
- není vhodné pro oleje a rostlinné tuky

Technická data:

Barva <i>Color</i>	bílá <i>white</i>	
Hustota <i>Density</i>	1,27 g/cm ³	
Tvrdość <i>Hardness</i>	60°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnost v tahu <i>Tensile strenght</i>	≥ 8,0 Mpa	ISO 37
Tažnost <i>Elongation at break (min)</i>	≥ 350%	ISO 37
Strukturní pevnost <i>Tear resistance</i>	≥ 18 N/mm	ISO 34-1
Deformace v tlaku <i>Compression set after 22h at 70°C</i>	≤ 40 %	ISO 815-1
Teplota <i>Temperature</i>	-40°C až + 115°C	
Odolnost ozónu <i>Ozone resistance, 200 pphm, 48h, 38°C, 20%</i>	bez trhlin	ASTM D1149 typ A

Chemická odolnost

Zředěné kyseliny a zásady	Koncentrované kyseliny a zásady	Ozón	Oleje a uhlovodíky
Velmi dobré	Dobré	Velmi dobré	Nevhodné

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

	<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>		<i>Délka (m)</i>		<i>Hmotnost (kg/m²)</i>
1	± 0,3	1400	±2%	20	±2%	1,27
1,5	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	1,91
2	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	2,54
3	± 0,3	1400	±2%	10	±2%	3,81
4	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	5,08
5	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	6,35
6	± 0,5	1400	±2%	10	±2%	7,62