


# Profil eMVQ (silikon)

PRYŽOVÉ PROFILY



## VYUŽITÍ

- profily vynikají výbornou tepelnou odolností, flexibilitou
- výborná chemická odolnost
- odolná UV záření, ozonu a atmosférickým vlivům
- profily se vzhledem k vlastnostem silikového kaučuku používají především v prostředí, které vyžaduje zdravotní nezávadnost
- vhodné pro potravinářské účely, neovlivňuje médium, ne-nasákové a nepropouští vodu

## SLOŽENÍ

- eMVQ ( expandovaný Silikonkaučuk) 15°Sh

## PRODUKTY

- dle tabulky níže, jiné rozměry poptávkou
- možno dodat i se samolepicí vrstvou

## TECHNICKÁ DATA

Hustota	1 g/cm <sup>3</sup>
Maximální doporučená pracovní teplota	230°C
Minimální doporučená pracovní teplota	-60°C
Barva	bílá
Tažnost	200%

## ROZMĚROVÁ ŘADA

rozměr mm (a x a)	rozměr mm (d)	rozměr mm (d)	rozměr mm (a x b)	rozměr mm (a x b)
5x5	1	10	10x5	30x10
8x8	2	15	15x5	30x15
10x10	3	20	15x10	
3x1	4		20x5	
12x12	5		20x10	
15x15	6		20x15	
20x20	7		25x15	
25x25	8		30x5	