

Profil FPM (Viton)

PRYŽOVÉ PROFILY



VYUŽITÍ

- speciální materiál pro O-kroužky
- vhodné do prostředí minerálních olejů, dobrá odolnost vůči ozónu a chemikáliím, aromatickým a alifatickým uhlovodíkům, minimální plynová propustnost
- odolnost horké vodě a páře do 180°C
- výhodou lepených O-kroužků je především jejich rychlá dostupnost, použití i pro velké průměry a v neposlední řadě i menší náročnost na skladové zásoby než u běžných O-kroužků
- jako nevýhodu lze pak uvést vhodnost použití jen na statické utěsnění

SLOŽENÍ

- FPM . FKM (Fluorkaučuk) 75°Sh

PRODUKTY

- kulaté profily průměr 1,5mm - 30mm

TECHNICKÁ DATA

Tvrdost (Shore A)	ASTM D2240	75° Sh
Maximální doporučená pracovní teplota		200°C
Minimální doporučená pracovní teplota		-20°C
Barva		černá

DOPORUČENÉ LEPIDLO:

Loctite 406 – lepí NBR, SBR, EPDM, pro MVQ a FPM nutný aktivátor 7239/Primer